

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(In conformità al CPR 305/2011 rev. 1.0 giugno 2017)

<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO</b>	<b>EPS 150 ECO-SILVERPOLY (CAM)</b>
<b>DOP</b>	N° 8 - CPR (01/07/2013)
<b>USO PREVISTO</b>	ISOLAMENTO TERMICO - ALLEGGERIMENTO
<b>FABBRICANTE</b>	POLYPLAST s.r.l.
<b>SEDE LEGALE E STABILIMENTO</b>	C.DA CANCELLI, 13 ZONA IND.LE - 64035 CASTILENTI (TE) - ITALY (UE)
<b>LABORATORIO NOTIFICATO</b>	<b>IIP - Istituto Italiano dei Plastici</b> - Via Valleia, 2 - 20900 MONZA (MB) ha eseguito la determinazione del prodotto in base a prove standard di tipo (RAPP.DI PROVA 2470/08-2469/08-252/09)
<b>LABORATORIO NOTIFICATO</b>	<b>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.</b> Campus de la UAB, Bellaterra (Barcelona) (RAPP.DI PROVA N° 09/32300420 M1)
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	UNI EN 13163:2017
<b>SISTEMA DI VALUTAZIONE</b>	AVCP3

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE		VALORE	UNITA' DI MISURA	CODIFICA	NORMA DI PROVA	
<b>Resistenza termica</b>		da calcolo	$R = sp \cdot \lambda_D = m^2/Kw$	$R_D$	EN 12667	
<b>Conducibilità termica</b>		0.029	W/(mk)	$\lambda_D$	EN 12667	
<b>Trasmittanza termica</b>		da calcolo	$U = W/m^2k$	U	EN 12667	
<b>Permeabilità all'acqua</b>		0.2175	Kg/m <sup>2</sup>	WD (PARZIALE)	EN ISO 16535	
		2.00	Kg	WL (TOTALE)	EN ISO 16535	
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>		30-70	Mg./(Pa-h-m)	$\mu$	EN 12086	
<b>Assorbimento d'acqua parziale</b>		0.2175	Kg/m <sup>2</sup>	WIP	EN ISO 16535	
<b>Assorbimento d'acqua totale</b>		2	kg	WL	EN ISO 16535	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		VALORE	UNITA' DI MISURA	CODIFICA	NORMA DI PROVA	
<b>Resistenza a compressione</b>		150	Kpa	CS	EN 826	
<b>Resistenza a flessione</b>		NPD	Kpa	BS	EN 12089	
<b>Resistenza a trazione</b>		250	Kpa	TR	EN1607	
<b>Resistenza al taglio *</b>		160	Kpa	$f_{TK}$	EN 12090	
<b>Modulo di taglio *</b>		1100	Kpa	$G_m$	EN12090	
<b>Modulo elastico *</b>		5900-7200	Kpa	E	EN 826	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		VALORE	UNITA' DI MISURA	CODIFICA	NORMA DI PROVA	
<b>Tolleranze dimensionali:</b>		<b>Lunghezza</b>	± 2	mm	L2	EN 822
		<b>Larghezza</b>	± 2	mm	W2	EN 822
		<b>Spessore</b>	± 1	mm	T1	EN 823
		<b>Ortogonalità</b>	± 2 / 1000	mm/m	S2	EN 824
		<b>Planarità</b>	± 3	m./m	P3	EN 825
<b>Stabilità dimensionale</b>		± 0.2	Vol. %	DS(N)2	EN 1603	
ALTRE CARATTERISTICHE		VALORE	UNITA' DI MISURA	CODIFICA	NORMA DI PROVA	
<b>Reazione al fuoco</b>		<b>E</b>	Euroclasse	-	EN 13501-1	
<b>Densità ± 10%</b>		22-24	Kg/m <sup>3</sup>	p	-	
<b>Calore specifico</b>		1450	J/(Kg*K)	$C_p$	EN 10456	
<b>Temperatura limite di utilizzo</b>		75-80	°C	-	-	
<b>Durabilità di reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento e degradazione</b>		Le proprietà al fuoco non subiscono cambiamenti		Le prestazioni al fuoco dell'EPS non si deteriorano nel tempo		

\* Valori di riferimento tratti da dati bibliografici AIPE

Le prestazioni del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011 sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Castilenti, 26.06.2021

📍 C.da Cancelli 13 - Z.Ind. 64035 CASTILENTI (TE)

☎ +39 0861.999196 - ✉ info@polyplastsrl.it

🌐 www.polyplastpolistirolo.com

✉ PEC: polyplast@pec.it - Codice Univoco: SUBM70N

C.F. 00286250683 - P.Iva 00252210679

L'amministratore Unico




**CAM**

CRITERI AMBIENTALI MINIMI